ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

РЕГИСТР ИСО 9001 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU ИС20 К00494

Тел: 8(499) 739-30-04
Факс: 8(499) 739-30-86
e-mail: info-nii@niimosstroy.ru

От 30.06.2015 № 08-07/342
На № _____ от _____

Председателю правления
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»
Р. М. Турски

Настоящим подтверждаем, что ОС «Мосстройсертификация» в соответствии с договором № 287/08/01/15-28 от 11 июня 2015 г., проводит работы по сертификации следующей продукции: изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки YTONG®
- Блок I/D600/B5/F150, выпускаемые ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Работы по сертификации ОС «Мосстройсертификация» планирует завершить до 30 октября 2015 г.

Заместитель руководителя
ОС «Мосстройсертификация» Кудрявцева Г.Д.

Исполнитель:
Петрова Н.Г.
Тел. (499)739-30-94

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ16.Н01414

Срок действия с 29.06.2012 **по** 29.06.2015

№ 0854592

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ16 от 14.10.2010
"Мосстройсертификация", ГУП «НИИМосстрой»
Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, 8
тел. (499) 739-29-62, факс (499) 739-30-94

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки YTONG® Блок 1/D600/B5/F100
выпускается по ГОСТ 31360-2007
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 4142

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

код ТН ВЭД России: 6810 11 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Россия, 143204, Московская область, Можайский район, поселок Строитель
Тел./факс (495) 710-70-23 / (495) 710-70-26, ИНН 5028021698

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 47/27 от 07.06.2012 г. ИЦ "Мосстройиспытания»", г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ27 от 14.10.2010 г., Экспертного заключения о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам № 77.01.16.П.017648.12.11 от 02.12.2011 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Акта от 20.06.2012 г. №26 анализа состояния производства сертифицированной продукции, выпускаемой ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3а

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.Ф. Коровяков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Г.Д. Кудрявцева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ИЦ « МОССТРОЙИСПЫТАНИЯ» ГУП «НИИМОССТРОЙ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001. 21 СЛ27
действителен до 14.10.2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Мосстройиспытания»

_____**Афанасьева В.Ф.**
«___»_____ 2012г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 47/27 от 07.06.2012 г.

Основание для проведения испытаний: Решение №26 от 03.02.12г.
ОС «Мосстройсертификация» ГУП «НИИМосстрой».
Договор № 316/08/01/12-28 от 03.02.2012г.

Наименование продукции: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки YTONG® Блок1/D600/B5,0/F100,ОКП 574142.
ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия».
ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия».

Производитель продукции: ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр».
Адрес: 143204, Россия, Московская область, Можайский район, поселок Строитель.

Акт отбора проб: отбор образцов проводит ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр».

Сведения об испытанных образцах: Блок1/D600/B5,0/F100- 3 шт.

Регистрационные данные ИЦ: 19.

Методика испытания: ГОСТ 26433, ГОСТ 21520, ГОСТ12730, ГОСТ 10180, ГОСТ18105, ГОСТ31359, ГОСТ 7076, ГОСТ 25485, ГОСТ 25898.

Дата испытаний образцов: 25.04.-06.06.2012г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемом приложении №1 на 2-х п.л.

Приложение №1 к протоколу испытаний № 47/27
от 07 июня 2012г.
Всего листов 2
Лист 1

Результаты сертификационных испытаний изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки YTONG®

Сведения об образцах				Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП), единицы измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытания	Результат испытаний	Примечание
№ регистрации образца в ИЦ	Дата изготовления	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21.04.12	БлокI/D600/ B5,0/F100 ГОСТ 31360-2007	19	24.05.12	Отклонение геометрических размеров: -по длине мм -по ширине мм -по высоте мм	ГОСТ 31360-2007 п.4.2.3.табл. 2	Не более ±3,0 ±2,0 ±1,0	ГОСТ 26433.1-89	+0,7 +0,5 +0,3	Соответствует Соответствует Соответствует
					Отклонения от прямоугольной формы (разность длин диагоналей), мм		Не более 2		0,7	Соответствует
					Отклонение от прямолинейности ребер, мм		Не более 1		0,4	Соответствует
					Глубина отбитостей углов числом не более двух на одном изделии, мм		Не более 5	ГОСТ 21520-89	1,6	Соответствует
					Глубина отбитостей ребер на одном изделии общей длиной не более двукратной длины продольного ребра, мм		Не более 5		2,6	Соответствует
				25.04.12	Средняя плотность, кг/м^3	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.3.1	Не выше D 700	ГОСТ 12730.1-78	601	Соответствует классу D600
				27.04.12	Прочность на сжатие, МПа	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.4.1	Не ниже 1,5	ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86	6,8	Соответствует классу B5,0
				01.06.12-06.06.12	Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м°С	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.5 ГОСТ 31359-2007 п.4.10	Не более 0,154	ГОСТ 7076-99	0,112	Соответствует
				25.04.12-04.06.12	Паропроницаемость, мг/(м чПа)	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.8 ГОСТ 31359-2007 п.4.10	Не менее 0,16	ГОСТ 25898-83	0,17	Соответствует

Приложение №1 к протоколу испытаний №47/27
от 07 июня 2012г.
Всего листов 2
Лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	21.04.12	БлокI/D500/ B3,5/F100 ГОСТ 31360-2007	13.2	25.04.12-04.06.12	Усадка при высыхании, мм/м	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.7 ГОСТ 31359-2007 п.4.14	Не более 0,5	ГОСТ 25485-89 Приложение 2 п.5.1	0,35	Соответствует
				25.04.12-05.06.12	Морозостойкость, циклы	ГОСТ 31360-2007 п.4.3.6.1	Не менее F25	ГОСТ 31359-2007 Приложение Б	F100	Соответствует

Область применения: Изделия предназначены для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и неагрессивной средой.

Испытатель ИЦ «Мосстройиспытания» зав.сектором _____ Горохова Т.В.